

Ultra™ series

STABILIZED MORBRICKS

مونة (طينة) بناء الطوب موربركس



موربركس عبارة عن مجموعة من أصناف طينة (ملاط) البناء المخلوطة والمنتجة في الخلاطة المركزية ويتم توريدها إلى الموقع جاهزة للاستخدام دون أي حاجة إلى إضافة الماء أو أي مواد مضافة أخرى .

منتج موربركس يضمن استخدام أعلى درجات الجودة، حيث تتميز بالحفاظ على خاصية التشغيل حتى ٣٦ ساعة حسب درجة الطينة المطلوبة.

موربركس تشبه تماما الطينة المخلوطة يدويا من حيث خاصية الشك عند ملامسة سطح ذو خاصية امتصاص كالطوب الإسمنتي و الخرسانة وغيرها .

موربركس لا تتطلب أي نوع من الخلط في الموقع مع بقاء طينة البناء الجاهزة مغطاة بطبقة من الماء بسمك ١ سم تقريبا و بغطاء البولي اثلين عالي الكثافة (High Density Polyethylene) HDPE خلال فترة عدم الاستعمال وضمن الزمن المفروض .

المميزات

• جاهزة للاستخدام

موربركس يتم انتاجها في الخلاطة المركزية وتوريدها إلى الموقع جاهزة للاستخدام .

• جودة عالية وثابتة

معايير الجودة ومقاومة الضغط مضمونة حيث يتم إنتاجها في مصانع لافارج باستخدام أحدث برامج التحكم الاوتوماتيكية للخلط والتعبئة .

• توفير الوقت

تتيح موربركس الاستخدام الأمثل للعمالة نظراً لعدم حاجتها للخلط في الموقع.

• تقليل كمية الفاقد

كمية الفاقد تقل بشكل ملحوظ على عكس الطينة (الملاط) التي يتم خلطها في الموقع حيث يحافظ على خاصية التشغيل لمدة تصل إلى ٣٦ ساعة ويمكن نقله إلى أي مكان في الموقع



• توفير في الإنتاج و التكلفة الغير المتوقعة

أجور الخلط في الموقع و النقل للمواد الخام شبه معدومة، بالإضافة إلى تقليل كلفة خلط الطينة (الملاط في الموقع) في الموقع من كهرباء و ماء والهالك وهدر الوقت.

• توفير في المساحة

يتم الاستغناء عن مساحة تخزين المواد الخام فيما يساهم في ايجاد مساحة اكبر للأنشطة الأخرى و تساعد مدير المشروع على الالتزام بالشروط من حيث نظافة الموقع.

• حماية من السرقة

منع سرقة المواد الخام (الإسمنت و الرمل) اللازمة لإنتاج الطينة (الملاط) في الموقع نظرا لعدم تخزينها اصلا.

• التوصيل

يمكن توفير مادة الموربركس بالكميات التي يطلبها العميل وتكون اقل كمية يمكن توصيلها هي 3م³.

• الخدمات اللوجستية :

لافارج توفر أحواض بلاستيكية مصممة خصيصا للطينة الجاهزة "موربركس" . سعة الحوض ٢٢, ٢٠م³ و يمكن رفعه بالرافعة.

• أصناف طينة البناء موربركس :

أنواع طينة البناء "موربركس"	التصنيف حسب المواصفة الأوروبية EN998-2:2003	معدل مقاومة الضغط في عمر 28 يوم (Mpa)	ساعات التشغيل (ساعة)	الاستخدامات
مور بركس M03	M 2.5	3 Mpa	12	الطوب العادي / طينة الجدران غير الحاملة
مور بركس M05	M 5	5 Mpa	أو 36	لطوب العادي / طينة الجدران غير الحاملة
مور بركس M10	M 10	10 Mpa		الطوب العادي / طينة الجدران الحاملة

"نهدف إلى تقديم تجربة مميزة لعملائنا، من خلال تقديم أفضل الخدمات، والجودة العالية، والالتزام بالمسؤولية، والقيم"



توصيات عامة

• تستخدم الطينة الجاهزة للبناء "موربركس" M03 M05 ، في بناء الجدران غير الحاملة من الطوب الإسمنتي.... الخ

• تستخدم الطينة الجاهزة للبناء "موربركس" M10 في بناء الجدران الحاملة من الطوب الإسمنتي.... الخ

احتياطات السلامة :

• توصي لافارج و تلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيين باستخدام ادوات السلامة العامة مثل لبس النظارات الواقية للعين، والخوذة، وحذاء السلامة، وقفازات الأيدي عند التعامل مع الخرسانة بشكل عام.



لافارج العراق للخرسانة والحصى

شارع مام، حي العدالة، المنطقة الصناعية الجنوبية
اربييل - العراق
هاتف: ٥٨١٠ ٢٣٤ ٧٥٠ ٩٦٤+
٨٤٦٣ ٢٣١ ٧٥٠ ٩٦٤+

